



## OK Tubrodur 35 G M (старое название OK Tubrodur 15.40)

A hardfacing cored wire for rebuilding and surfacing with C1 shielding gas.

Классификации	EN 14700 : T Fe 1 DIN 8555 : MF 1-GF-350-P (условно)
---------------	---

Сварочный ток	DC+
Тип сплава	Martensitic steel weld metal
Защитный газ	C1 (EN ISO 14175)

### Хим. состав наплавленного металла

C	Mn	Si	Cr
0.21	1.40	1.10	1.47

### Данные наплавки

Диаметр	Ток	В	Скорость подачи проволоки	Кэфф. наплавки
1.6 mm	250-350 A	28-34 V	5.0-12.6 m/min	2.4-6.8 kg/h