

OK Tubrodur 13Mn O/G

A self-shielded cored wire which may also be used with C1 shielding gas, intended for rebuilding 13% manganese steels.

Классификации	EN 14700 : T Z Fe 9 DIN 8555 : MF 6-GF-200-KP (условно)
---------------	--

Сварочный ток	DC+
Тип сплава	13% manganese steel weld metal
Защитный газ	None, C1 (EN ISO 14175)

Хим. состав наплавленного металла

C	Mn	Si	Ni	Al
0.85	11.78	0.63	2.95	0.38

Данные наплавки

Диаметр	Ток	В	Скорость подачи проволоки	Кэфф. наплавки
1.6 mm	150-260 A	24-30 V	2.0-4.2 m/min	2.5-3.2 kg/h