

## OK Tubrodur 58 S M

A tubular hardfacing wire for rebuilding and surfacing using the submerged arc welding process.

Классификации	EN 14700 : T Fe 6
---------------	-------------------

Сварочный ток	DC+
Тип сплава	Martensitic steel weld metal

### Хим. состав наплавленного металла

C	Mn	Si	Cr	Mo
0.45	1.61	0.68	5.2	1.25

### Данные наплавки

Диаметр	Ток	В	Скорость подачи проволоки	Кэфф. наплавки
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h