

OK Tubrodur 13Cr S

A cored wire which produces a 13%-chromium alloy steel deposit used with OK Flux 10.61.

Классификации	EN 14700 : T Fe 7
---------------	-------------------

Сварочный ток	DC+
Тип сплава	Surfacing alloy martensitic stainless steel weld metal

Данные наплавки

Диаметр	Ток	В	Скорость подачи проволоки	Коэфф. наплавки
2.4 mm	250-450 A	28-38 V	2.0-5.0 m/min	4.0-9.0 kg/h
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h