

## OK Tubrodur 23Cr S (старое название Tubrodur 15.91S)

A cored wire for submerged arc welding which produces a 22%Cr 4%Ni 1%Mo weld metal used under flux in the submerged arc process.

Классификации	EN 14700 : T Fe 7
---------------	-------------------

Тип сплава	Surfacing alloy martensitic stainless steel weld metal
------------	--

### Хим. состав наплавленного металла

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.04	0.23	0.77	4.0	23.4	1.3

### Данные наплавки

Диаметр	Ток	В	Скорость подачи проволоки	Кэфф. наплавки
3.0 mm	400-700 A	28-36 V	2.5-5.5 m/min	5.5-12.0 kg/h